



# ANTIFOULING A2

## 100% Metallfreies Antifouling für nicht isolierte Aluminium-Rümpfe

**NAUTIX A2** ist ein 100% Kupfer bzw. metallfreies Antifouling für nicht isolierte Aluminiumboote und besitzt eine gute Wirksamkeit gegen Bewuchs (nur) über 7 bis 8 Monate. Im Falle starker Verbreitung von Pocken, Muscheln oder Algen am Liegeplatz kann ein Rumpf teilweise kolonisiert oder bewachsen werden.

**NAUTIX A2** lässt sich auf die meisten anderen im Markt erhältlichen Antifoublings auftragen, ausgenommen TBT bzw. zinnhaltigen Produkten.

**ARBEITERSCHUTZ**

Arbeiten Sie an einem gut gelüfteten Ort, unter Nutzung von geeigneter Schutzkleidung, Handschuhen, Augen- und Atem-Schutz (bei Fragen oder Bezugs-Wunsch wenden Sie sich bitte an uns!).

**VORBEREITUNG**

Blankes Aluminium: die Oberfläche sollte leicht angeschliffen oder mittels Nautix **Scouring Acid** (Säure) behandelt worden sein, bevor sie dann mit Süßwasser abgespült und trocken gelassen wird.  
Empfohlene Grundierungen: NAUTIX **ACRALU** (1 Schicht) + **PA, PE** oder **HPE** (1 Schicht).  
Dann Unebenheiten mit NAUTIX **WATERTIGHT FILLER** spachteln / beheben, anschließend den Rumpf mittels 3 – 4 Schichten **PA** oder Epoxid-Systemen **PE** oder **HPE** beschichten.

Bei zu überarbeitenden / bereits vorhandenen Antifouling-Oberflächen:  
Diese sollten mit Süßwasser abgespült werden, sauber und trocken sein. Nicht haftende Schichten unbedingt entfernen. Im Zweifelsfall wegen Verträglichkeit zwischen neuem und altem Antifouling eine Schicht Nautix **P1** auftragen.

**VERARBEITUNG**

Vorsicht: um Kondensatbildung zwischen Neuauftrag und zu beschichtender Oberfläche zu vermeiden, müssen Temperaturen von Oberfläche, Umgebung und Beschichtungsmaterial identisch sein (Taupunkt). Rühren Sie das Material vor Gebrauch gewissenhaft auf, bis Sie eine absolut homogene Masse erreicht haben. Bei 20 Liter-Gebinden wird dringend die Verwendung eines Mischers empfohlen.  
Nicht unter 10°C verarbeiten.  
Auftragsmethode: Pinsel, Rolle, Spritzpistole. Empfohlene Schichten : 2.  
Verdünnung: NAUTIX **DA** - Maximalzugabe: 10 %.

**TROCKNUNGSDAUER**

TEMPERATUR	10°C	15°C	20°C	30°C
Staubtrocken	2 Std	1 Std 30	1 Std	30 Min
Überstreichbar nach min.	4 Std	3 Std	2 Std	1 Std
Zu Wasser lassen nach (frühestens) (Spätestens 6 Monate)	4 Std	3 Std	2 Std	1 Std

**MERKBLATT**

Harz: Acryl-Copolymer.  
Farbstoffe und Füllmittel: Biozide, klassische Farbpigmente.  
Lösungsmittel: Naphta.  
Farben: schwarz, weiß, französisch-blau - Glanzgrad: satiniert.  
Gebindegrößen: 2,5 L - 20 L.  
Deckfähigkeit : 8,5 m<sup>2</sup>/ Liter - Dichte: 1,2 +/- 0,05 - Festkörpergehalt (in Volumen): 51 % +/- 3.  
VOC= 432g/L - Viskosität: thixotrop - Flammpunkt: >27°C.

**SICHERHEITSDATENBLATT**

**Verwenden Sie chemische Produkte mit entsprechender Vorsicht. Bitte lesen Sie vor Gebrauch sorgfältig die entsprechenden Etiketten oder das Sicherheitsdatenblatt. Spezielle Risiken, die dem Präparat zugeschrieben werden, und Vorsichtshinweise:**  
R 51/53 Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. R 36/38 Reizt die Augen und die Haut. R 20 Gesundheitsschädlich beim Einatmen. R 10 Entzündlich. S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S 23 Dampf nicht einatmen. S 29 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. S 13 Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. S 24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. S 37 Geeignete Schutzhandschuhe tragen. S 51 Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen. S 64 Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). S 9 Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.  
Hersteller-Notruf-Nummer: +33 (0)1 45 42 59 59 oder jede erreichbare Giftnotrufzentrale..



Hersteller :  
**NAUTIX** – Z.I. des 5 chemins – 56520 Guidel – France  
Tel: +33.(0)2.97.65.32.69  
Fax: +33.(0)2.97.65.03.54  
**info@nautix.com — www.nautix.com**

Ihr Ansprechpartner in Deutschland:  
**Time Out Composite oHG** - Tel.: (+49) 2227-9081-0  
service@timeout.de — www.timeout.de